

FONDO RV PER INTERNI

Scheda tecnica

1) COMPOSIZIONE: dispersione copolimera di acetato di vinile, biossido di Titanio od ossidi di ferro colorati, agente bagnante, agente coalescente, antibatterico, antischiuma, cariche coprenti, quarzo di varie granulometrie.

2) CARATTERISTICHE: dopo l'applicazione presenta un aspetto ruvido e totalmente opaco.

Prodotto con le seguenti proprietà:

- elasticità e durezza accoppiate in massimo grado;
- colori resistenti e non alterabili nel tempo;
- completa lavabilità, anche con soluzioni detergenti;
- continuità del manto che comporta l'eliminazione di giunzioni e quindi possibili infiltrazioni d'acqua;
- applicazione facile su qualsiasi tipo di supporto, piano, convesso o concavo;
- adattamento ad assestamenti limitati del supporto;
- elevata adesione unita ad un'ottima permeabilità al vapore, cosa che permette una buona aerazione della superficie tinteggiata.

3) CAMPI DI IMPIEGO: su ogni tipo di manufatto edile, come calcestruzzo, intonaci di tutti i tipi, malta bastarda, prefabbricati, precompressi leggeri, legno, masonite, cartongesso ed anche analoghe strutture.

4) DILUIZIONE: 30% con Acqua;

5) RESA: La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da trattare. Mediamente si consumano 0,3 - 0,5 kg/mq.

6) ESSICAZIONE: 30 minuti fuori polvere, 2 ore in profondità.

MASSA VOLUMICA: 1,65 kg/l.

TEMPERATURA MINIMA DI STOCCAGGIO: + 5° C

Conforme al D.L. n. 161 del 27/03/12 (Attuazione Direttiva 2004/42/CE)